

ACRYL VERSIEGELUNG – GLÄNZEND

VD61 1K

für Wände



Beschreibung

VD61 1K ist eine hochwertige, Einkomponenten Acryl Wandversiegelung auf Wasserbasis. Sie wird als Endversiegelung auf die florox Beschichtungsmasse aufgebracht. VD61 1K ist Dampfdiffusionsoffen und bietet einen mittleren Schutz für normale Beanspruchung. Die Oberfläche ist nach vollständiger Trocknung glänzend.

VD61 1K wird nur zur Versiegelung von Wänden genutzt.

Für stärker beanspruchte Wand Oberflächen sind Hydropur 2K Siegel / Hydropur 2K Supersiegel sowie Rucopur zu verwenden.

Verarbeitung

Die florox Beschichtung muss vollständig durchgetrocknet sein (mind. 12 Stunden) bevor die erste Versiegelungsschicht aufgebracht werden kann.

Bitte vorher die florox Verarbeitungsanleitung lesen!

VD61 1K unverdünnt mit einer Velours Lackrolle auftragen. Es müssen mindestens 2 Schichten über Kreuz aufgebracht werden.

Der Verbrauch liegt bei ca. 85 g/m² bei der 1. Schicht und ca. 65 g/m² bei der 2. Schicht.

Auf Wunsch können auch noch mehr Schichten aufgebracht werden. Nach 40 – 60 Minuten, je nach Temperatur und Witterung, ist die Oberfläche soweit getrocknet das die nächste Schicht aufgebracht werden kann. Ein Zwischenschliff wird erst notwendig wenn zwischen den einzelnen Versiegelungsschichten eine Trockenzeit von mehr als 6 Stunden liegt.

Frühestens nach 2 Stunden, je nach Temperatur und Witterung, ist die Oberfläche leicht benutzbar. Die Oberfläche muss komplett durchgetrocknet sein bevor sie voll belastet wird kann

Hinweis

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lagerung

In Originalbinden trocken und kühl lagern. Vor Feuchtigkeit schützen!

Allgemeine Informationen

VD61 1K wird in 2,5 kg Kanistern (für ca. 16 m²) und 10 kg Kanistern ausgeliefert (für ca. 64 m²).

VERSIEGELUNGEN



ACRYL VERSIEGELUNG – GLÄNZEND

VD61 1K

für Wände

VERSIEGELUNGEN

Technische Daten

Basis:	wässrige Acrylat-Dispersion
Farbe:	milchig weiss (farblos wenn ausgetrocknet)
Dichte:	ca. 1,04 g/cm ³
Konsistenz:	niedrigviskos
Reiniger:	Wasser
Verarbeitungstemperatur:	15 – 25 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	35 – 75 %, empfohlen 40 – 65 %
Auftragsweise:	Velours Lackwalze
Verbrauch:	50 – 100 g/m ²
Trockenzeit:	ca. 40 – 60 Minuten
Erste vorsichtige Nutzung:	nach 2 Stunden
Endhärte:	nach 7 – 28 Tagen
Lagerfähigkeit:	12 Monate, originalverpackt
Lagerbedingungen:	bei ca. 20°C, luftdicht verschlossen
Frostempfindlich:	ja
Kennzeichnung nach GefStoffV. /:	keine
Abfallschlüssel Produkt:	080112
Abfallschlüssel Verpackung:	150203

Stand 17.02.2017 | Alle vorherigen Datenblätter sind ungültig.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren neusten Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verleger wird nicht davon befreit, unsere Angaben auf die eigene Verwendbarkeit zu überprüfen. Dies gilt auch für die Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Da Anwendung und Verarbeitung jedoch ausserhalb unseres Einflusses liegen, ist der Inhalt des technischen Merkblattes ohne Rechtsverbindlichkeit.